

# Speroni Plywood

## Terciados especiales para la Construcción y Transporte

### Información Técnica Terciado Marino



Tableros para usos EXTERIORES e INTERIORES. El ser exterior, se lo da la capacidad de RESISTIR DURAS CONDICIONES DE HUMEDAD, debido al uso de adhesivos especiales (fenólicos).

#### MADERAS NATIVAS UTILIZADAS Y CALIDADES

La calidad de los tableros llamados Marinos se debe a la excelente calidad de las especies NATIVAS utilizadas, al cuidado en el proceso de fabricación y a las resinas usadas como adhesivo.

Para visualizar las propiedades de las maderas utilizadas, a continuación se presenta una tabla comparativa de éstas con la madera usada comúnmente en la elaboración de tableros contrachapados; pino radiata.

<b>Especie</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Densidad</b>	<b>Dureza</b>
<i>Ulmo</i>	<i>Dura</i>	780 KG/M3	370 KG
<i>Laurelia</i>	<i>Dura</i>	580 KG/M3	330 KG
<i>Pino Radiata</i>	<i>Blanda</i>	420 KG/M3	289 KG

Los terciados se clasifican según la especie utilizada en las caras exteriores, y según el grado de perfección de las mismas.

**B:** Decorativo rústico con mínimos defectos, bien reparados.

**C:** Con algunos defectos retapados.

**Terminación superficial:** LIJADO O PULIDO / EN BRUTO

#### FORMATOS Y ESPESORES ESTANDAR

**Dimensiones Tableros:** 1,22 M X 2,44 M

**Espesores en milímetros:** 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25 y 30

#### NORMAS DE CALIDAD Y AMBIENTALES

Calidad de adhesivo y cizalle EN-314, Resistencia a la Flexión EN-313, Emisión de formaldehído EN-120. El uso de maderas nativas de está sometido a las estrictas normas de Preservación.

**Speroni Plywood, Lo Ovalle 573, San Miguel, Teléfonos 2 526 2342,  
Fax 2 526 2342, email dherrera@plywood.cl**